



TORTORA

100x300
TECH 3,5 - Abujardado
TECH 5,6 - Abujardado



PIOMBO

100x300
TECH 3,5 - Abujardado
TECH 5,6 - Abujardado/ soft



SILVER

100x300
TECH 3,5 - Abujardado
TECH 5,6 - Abujardado/ soft



PANNA

100x300
TECH 3,5 - Abujardado
TECH 5,6 - Abujardado/ soft

TECH 3,5 (3 mm + 0,5 mm net) Abujardado
TECH 5,6 (5,6 mm) Abujardado/ soft
TECH 6,1 (5,6 mm + 0,5 mm net) Abujardado/ soft

100x300 - 100x100 - 50x100 - 33x150 - 20x100 - 20x150

Ficha técnica de la red:

Estera de refuerzo formada por una red de material sintético "fibra de vidrio" de 3 mm de espesor aplicada al dorso de la losa mediante un proceso industrial automatizado. La fibra se pega con una resina de alta resistencia de 2 mm de espesor. Esta aplicación hace que la losa sea extremadamente resistente a las tensiones provocadas tanto por la manipulación manual como por las herramientas mecánicas utilizadas para el corte y taladrado.

Especificaciones del artículo – mezcla:

Material innovador en gres porcelánico de superficie no esmaltada obtenida a partir de una mezcla de materias primas arcillosas de alta calidad y pureza (arcillas claras, granitos y rocas metamórficas, feldespato y pigmentos cerámicos de alto rendimiento cromático), moladas húmedas. A continuación, la mezcla se colorea y posteriormente se seca para crear, por atomización, un polvo con un tamaño de partícula que pueda resistir el proceso de laminación. El proceso de laminación se obtiene presionando en seco sobre una tira con una fuerza de 15000 toneladas y finalmente sometida a una cocción prolongada a una temperatura de unos 1200 °C.

Ficha técnica de producto:

Propiedades	Norma/método	Technolam 3+	Technolam 5
Absorción	ISO 10545-3	valor medio 0,1% (<0,3%)	valor medio 0,1% (<0,3%)
Flexión	ISO 10545-4	valor medio 90 (tamaño de la muestra 40x100mm)	valor medio 50 (tamaño de la muestra 40x100mm)
Mohs	UNI EN 101	≥6	≥6
Ruptura esfuerzo de ruptura	ISO 10545-4	valor medio 700 (tamaño de la muestra 200x300mm)	valor medio 1100 (tamaño de la muestra 1000x1000mm)
Ruptura módulo de ruptura	ISO 10545-4	valor medio 50 (tamaño de la muestra 200x300mm)	valor medio 50 (tamaño de la muestra 1000x1000mm)
Fuego	EN 13501 (rev.2005)	A2 - s1, d0	A1
Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤175 mm³	≤175 mm³
Coefficiente de fricción	DIN 51130	R10	R10 Abujardado R9 Soft
Pendulum: Spanish test English test Australian test	UNE-ENV 12633:2003 BS 7976-2:2002 AS/NZS 4586		on demand on demand on demand