



TORTORA

100x300
TECH 3,5 - Bouchardé
TECH 5,6 - Bouchardé



PIOMBO

100x300
TECH 3,5 - Bouchardé
TECH 5,6 - Bouchardé/ soft



SILVER

100x300
TECH 3,5 - Bouchardé
TECH 5,6 - Bouchardé/ soft



PANNA

100x300
TECH 3,5 - Bouchardé
TECH 5,6 - Bouchardé/ soft

TECH 3,5 (3 mm + 0,5 mm net) Bouchardé
TECH 5,6 (5,6 mm) Bouchardé/ soft
TECH 6,1 (5,6 mm + 0,5 mm net) Bouchardé/ soft

100x300 - 100x100 - 50x100 - 33x150 - 20x100 - 20x150

Fiche technique du filet:

Tapis de renfort constitué d'un filet en matière synthétique "fibre de verre" de 3 mm d'épaisseur appliqué au dos de la plaque par un procédé industriel automatisé. La fibre est collée à l'aide d'une résine haute résistance de 2 mm d'épaisseur. Cette application rend la plaque extrêmement résistante aux contraintes causées à la fois par la manipulation manuelle et par les outils mécaniques utilisés pour la coupe et le perçage.

Élément de spécification - amalgame:

Matériau innovant en grès cérame à surface non émaillée obtenu à partir d'un amalgame de matières premières argileuses de haute qualité et pureté (argiles claires, granit et roches métamorphiques, feldspath et pigments céramiques à haut rendement chromatique), moultre humide. L'amalgame est ensuite coloré puis séché pour créer, par atomisation, une poudre dont la granulométrie résiste au processus de laminage. Le procédé de laminage est obtenu par pressage à sec sur une bande avec une force de 15000 tonnes et enfin soumis à une cuisson prolongée à une température d'environ 1200 °C.

Fiche technique du produit:

Propriétés	Norme / méthode	Technolam 3+	Technolam 5
Absorption	ISO 10545-3	Valeur moyenne 0,1% (<0,3%)	Valeur moyenne 0,1% (<0,3%)
Flexion	ISO 10545-4	Valeur moyenne 90 (taille d'échantillon 40x100 mm)	Valeur moyenne 50 (taille d'échantillon 40x100 mm)
Mohs	UNI EN 101	≥6	≥6
Rupture Effort de rupture	ISO 10545-4	Valeur moyenne 700 (taille d'échantillon 200x300 mm)	Valeur moyenne 1100 (taille d'échantillon 1000x1000 mm)
Rupture module de rupture	ISO 10545-4	Valeur moyenne 50 (taille d'échantillon 200x300 mm)	Valeur moyenne 50 (taille d'échantillon 1000x1000 mm)
Feu	EN 13501 (rev.2005)	A2 - s1, d0	A1
Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	≤175 mm ³	≤175 mm ³
Coefficient de friction	DIN 51130	R10	R10 Bouchardé R9 Soft
Pendulum: Spanish test English test Australian test	UNE-ENV 12633:2003 BS 7976-2:2002 AS/NZS 4586		on demand on demand on demand